


L-4E6S 제품사양서

품 명 : 전기 실드 마이크 케이블		이 제품 사양서는 전기 실드형 마이크 케이블의 사양에 관하여 규정한									
형 명 : L-4E6S		다.									
구조도											
 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>청</td><td>백</td><td>청</td><td>백</td></tr></table> 중심선은 절연체색으로 식별한다.				1	2	3	4	청	백	청	백
1	2	3	4								
청	백	청	백								
항 목		표 준 치	적 요								
선 심 수 (심)		4	Quad 수 : 1								
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	A0.08/40	연동꼬임선 (JIS 1222) 24AWG							
		도체단면적 (mm²)	0.20								
		외 경 (mm)	0.58								
	절연체	두께 (mm)	0.40	가교폴리에틸렌							
		외 경 (mm)	1.38								
꼬임	피 치 (mm)	20 이하	Quad 꼬임								
충전재	재 질 (mm)	면 사	-								
일괄테이프	두께 (mm)	0.03	종이 테이프								
	외 경 (mm)	3.5									
실 드	구 성 (mm/가닥수/타수)	TA 0.10/8/16	주석도금연동선(JIS C 3152) 밀도 94%이상								
	피 치 (mm)	12 이하									
	외 경 (mm)	3.9									
외피	두께 (mm)	1.1	염화비닐								
	색	흑·갈·적·주황·황 녹·청·보라·회·백 (이외의 색은 문의바랍니다.)									
	포면표시	형명·회사명· 연기호·국명									
케이블 외경 (mm)		6.0	-								
정격 전압		A C 6 0 Vrms	중 량								
사용온도		- 50℃ ~ + 60℃	포 장								
			100m, 150m, 200m, 300m : 불 감 400m, 500m 이상 : 목재 릴감김 510m 이상 : 목재 드러								
항 목		규 격 치	시 험 방 법								
도체저항		97.8Ω / km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.								
실드저항		30.5Ω/ km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.								
절연저항		1000MΩ · km 이상	JIS C 3005에 따름.								
내전압		AC500V, 1 분간 이상없음.	JIS C 3005에 따름.								
항 목		규 격 치	시 험 방 법								
외피 재료의 인장 강도		11.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.								
외피 재료의 신축성		260% 이상	JIS C 3005에 따름.								
난 연 성		60초 이내에 자연히 불이 꺼짐.	JIS 3005에 의한 경사시험을 행함								
<비고> 시험방법은 'JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙' 에서의 표준상태로 한다.											
* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.											